

新色登場！

シッケンズ木材保護塗料 セトールFilter7プラス

sikkens

屋外用 セトールFilter7プラスに新たに3色が加わります！

従来のカラーラインナップ 全5色



077 ナチュラル

006 ライトオーク

009 ダークオーク

085 チーク

010 ウォールナット

新たな3色



000 クリアー




020 エボニー



045 マホガニー

※新色は 4L缶 16L缶 の2サイズのみとなります。

厚め塗膜で抜群の耐久性！ 木目を生かした美しい仕上がりはシッケンズならでは！



POINT!

メンテナンスにも最適



中間光沢の塗膜は高級感があります。
旧塗膜の残存部分と脱落部分の差も均一に、
木目を生かしたハイクオリティな仕上がり！

用途

屋外木部：窓枠、破風、柱、玄関ドア、外壁等 ※ウッドデッキ面には適しておりません。

特長

- ① 厚膜タイプで抜群の耐候性
- ② メンテナンスに最適（旧塗装がオイルステインの場合も概ね可能 ※事前にご確認ください）
- ③ 木目を生かしたツヤのある高級な仕上がり感

標準塗装仕様

標準塗布量：約16m²/L/1回塗り

塗装回数：合計2~3回塗り

工程 (新規塗装)	塗料・用具	塗装方法	塗装間隔	備考
素地調整	サンドペーパー、塗料用シンナー、ダスターなど	下地のゴミ、汚れ、油分などの除去、サンディング(#120~#180)		塗れた素材の塗装は避け、木材がしっかりと乾燥した状態で塗装してください。
1. 下塗り	セトールHLSe(各色)	塗料を良く攪拌し、木目に沿って均一に伸ばすように塗ります。原則として希釈はしない。	16時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5°C~35°C)
研磨	サンドペーパー、ダスター	下塗り乾燥後必要に応じて軽くサンディング(#240~#320)、毛羽の除去		
2. 上塗り①	セトールFilter7プラス(各色)	塗料を良く攪拌し、木目に沿って均一に伸ばすように塗装する。原則として希釈はしない。	16時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5°C~35°C)
3. 上塗り②	セトールFilter7プラス(各色)	塗料を良く攪拌し、木目に沿って均一に伸ばすように塗装する。原則として希釈はしない。	16時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5°C~35°C)

*新規塗装の場合は下塗りにセトールHLSeを使用してください（基本は上塗りと同色をお薦めします）。

*メンテナンスの場合はセトールFilter7プラスからの工程でも可能です。

- ・よく攪拌してから使用してください。
- ・腰のある刷毛で木目に沿って伸ばすように塗装します。化織タイプ（水性刷毛）も使用可能です。
- ・塗り重ねの際はしっかり乾燥させてください。（目安の乾燥時間：16時間 20°C）
- ・希釈は不要ですが必要な場合はペイントうすめ液または塗料用シンナーで5%以内で希釈可能です。
- ・用具の洗浄は塗料用シンナーを使用してください。
- ・セトールHLSe、セトールノバテックの旧塗膜への上塗り（メンテナンス）にも適しています。
- ・他製品との混合はできませんのでご注意ください。
- ・木材の汚れ、油分、傷んでいる塗膜、カビはよく取り除いてください。
- ・木材の含水率は18%以下で塗装して下さい。塗装適温は5°C~35°Cです。
- ・樹種や表面の状態等により仕上がり感（色・ツヤ・塗膜の形成）が異なります。
- ・メンテナンスで特に浸透の強い箇所や色差がある場合は必要に応じてタッチアップ（拾い塗り）してください。
- ・ハードウッドは水溶性樹脂分による滲みや、乾燥に時間がかかる場合がございます。
- ・時間が経過したオイルステイン系塗料の上からも概ねは塗装が可能ですが、相性が悪い場合もございますので、事前にお試し塗りをお願い致します。また、表面のサンディングなど下地処理もしっかり行ってください。
- ・保管は密閉し子供の手の届かない冷暗所に保管してください。

施工性・仕上がり・色調等のご確認のため、事前のお試し塗りをお薦め致します。

無償サンプル(約100cc)をご提供致しますので、お気軽にお申し付け下さい。

[総輸入発売元]

<取扱店>

トヨーマテリア株式会社 シッケンズ課

〒107-0320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

TEL : 03-5563-8267 FAX : 03-5563-8270

<http://www.sikkens-japan.com>