

塗装仕様

セトールBLデコール

Cetol® BL Décor

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（＃180～＃240）。
- ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面を

※必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

セトールBLデコール（各色） 1回塗り 70～80g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）
- ・拭き取り塗装仕上げにする場合は塗料が乾かないうちにウェスなどで拭き取る

3. 乾燥

約6時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかり乾燥させる

4. サンディング

下塗り乾燥後、必要に応じて表面を軽くサンディング（＃320～＃400）

- ・毛羽立ちを除去する

5. 上塗り

セトールBLデコール（各色） 1回塗り 70～80g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）
- ・拭き取り塗装仕上げにする場合は塗料が乾かないうちにウェスなどで拭き取る

合計2回塗り

※壁、天井、造作部材などの単独仕上げが可能です。

※床面や階段などの着色仕上げの場合には水性フロアを上塗りしてください。

※造作部材などはセトールBLユニットップを上塗りすることで撥水性、耐摩耗性が向上します。

※拭き取り仕上げの場合は通常に比べて色、塗膜が薄くなります。



総代理店/総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第三部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル2F

TEL: 03-5563-8267 FAX: 03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>