

塗 装 仕 様

セトールデッキプラス

Cetol® Deck Plus

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
 - ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（#80～#180）。
 - ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※ 必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

セトールHLSe（各色） 1回塗り 70～80g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

3. 乾燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

4. サンディング

下塗り乾燥後、必要に応じて表面を軽くサンディング（#240～#320）

- ・毛羽立ちを除去する

5. 上塗り

セトールデッキプラス（ナチュラル） 1回塗り 80～90g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

6. 乾燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

7. 上塗り

セトールデッキプラス（ナチュラル） 1回塗り 80～90g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

合計3回塗り

※優れた耐候性と防滑効果を発揮させるため合計3回塗りをお薦めします。

※塗膜にざらつきがありますのでデッキ面や階段など歩行部分の塗装にご使用ください。

※下塗りにはセトールHLSe（各色）を使用してください。