

塗装仕様

セトールTGLプラス/サティン

Cetol® TGL Plus/Satin

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（#80～#180）。
- ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※ 必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

セトールTGL（クリアー） 1回塗り 100～110g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

3. 乾燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

4. 上塗り

セトールTGL（クリアー） 1回塗り 90～100g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

5. 乾燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

6. 上塗り

セトールTGL（クリアー） 1回塗り 90～100g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

合計2～3回塗り

※優れた耐候性を発揮させるため合計3回塗りをお勧めします。

※セトールTGLには2種類の光沢がありますので、どちらかをお選びのうえ使用してください。

※ウッドデッキなどの摩耗面、直射日光が当たる箇所には使用しないでください。

* 着色仕上げ 着色仕上げにする場合は下塗りにセトールHLSe（各色）を使用してください。
下塗り：セトールHLSe（各色） 1～2回塗り / 上塗り：セトールTGL 1～2回塗り
（合計2～3回塗り）



総代理店/総販売元
トヨタマテリア株式会社
営業第三部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号
アルファベットセブンビル2F
TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270
E-mail:sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>