

屋外デッキ
におすす

木目を生かした

高耐久性 & 撥水性 塗料のご案内

sikkens

セトールデッキ / デッキプラス

◇厚め塗膜で歩行 & 引っかきキズなどの摩耗からしっかり保護します。

◇高い紫外線抵抗性・撥水効果でベンチ・ガーデンチェアに最適。

◇木材の質感を引き立て、高級感のある美しい仕上がり

セトール デッキ



カラーラインナップ
1色



078 ナチュラル

セトール デッキプラス



デッキプラスは
すべり止め防止機能あり
ソフトなザラつき感



施工事例：セトール デッキ



高い撥水効果で
濡れてもすべりにくい

施工事例：セトール デッキプラス(すべり止め効果あり)

用途：屋外木部、ウッドデッキ、エクステリア、ベンチ、ヨット木部など（セトールデッキプラスは歩行面専用）

標準塗布量：約 15㎡/L/1回塗り **塗装回数**：3回塗り(HLSEの下塗り1回含む)

※標準的な塗装工程

工程	塗料・用具	塗装方法	塗装間隔	備考
素地調整	サンダー/サンドペーパー (#180程度)	必要に応じてサンダーがけ。表面を均一にする。		メンテナンスの場合の下地処理は、弊社商品ページを参照。
1. 下塗り	セトール HLSe (各色)	塗料をよく攪拌し、刷毛で木目にそってうすく伸ばすように塗装。	16h (20℃)	しっかり乾燥する。拭き取り不要 塗装温度：(5℃~35℃)
2. 中塗り	セトールデッキ or セトールデッキプラス	塗料をよく攪拌し、刷毛で木目にそってうすく伸ばすように塗装。	16~24h (20℃)	しっかり乾燥する。拭き取り不要 塗装温度：(5℃~35℃)
3. 上塗り	セトールデッキ or セトールデッキプラス	塗料をよく攪拌し、刷毛で木目にそってうすく伸ばすように塗装。	16~24h (20℃)	しっかり乾燥する。拭き取り不要 塗装温度：(5℃~35℃)



セトールデッキ
商品ページ



セトールデッキプラス
商品ページ

- ◇下塗りに HLSe を使用ください。
- ◇塗装する際は、薄めずに原液のまま刷毛で塗布してください。
- ◇広葉樹など硬質材（ジャラ/イペ/セラガンバツ/チーク）などは、浸透しにくいいため、早期のメンテナンスを行ってください。

【総発売元】

トーヨーマテリア(株) シッケンズ課
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-6-38
TEL：03-5563-8267 / FAX：03-5563-8270

