



(様式3)

2023 依化ブ 第 637 号 2 葉中 1 葉
2023年11月13日

試験報告書

会社名 トーヨーマテリア株式会社

様

住所 107-0052
東京都港区赤坂7-6-38アルファベットセブンビル2F


依頼品	セトールHLSe(ウェスタンレッドシダー辺材部分、プレーナー面、刷毛塗り、3回塗り) 000クリアー、006ライトオーク、009ダークオーク、010ウォールナット、102チャコールブラウン、020エボニー、023ドリフトウッドe、236スモーキーライト、030オパールホワイト、045マホガニー、077ナチュラル、085チーク
依頼事項	色彩測定

2023年10月27日 付でご依頼のありました上記試験が終了したので報告いたします。

2023年11月13日

地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター理事長



- (注)
- 試験報告書の記載内容は、申込者が持参した試験品に対する試験報告であって、商品(材料、部品、製品等)全体の性能・効能等を保証するものではありません。
 - 依頼品欄および依頼事項欄は、申込者の申請に基づき記載したものです。
 - 本試験報告書の内容を広告等その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を得てください。

1. 試験方法

依頼品の測色を行った。色の測定方法は、JIS Z 8722:2009 色の測定方法—反射及び透過物体色 5. 分光測色方法に準じた。測定回数は3回とし、その平均値を結果として示した。

色の表示：JIS Z 8721:1993 色の表示方法—三属性による表示

測定用イルミナント：D65 光源

測定条件：(45° a:0°) Sa10/10

測定機器：CMS-35FS 村上色彩技術研究所製

2. 試験結果

依頼品		三属性		
		色相 <i>H</i>	明度 <i>V</i>	彩度 <i>C</i>
セトール HLSe (ウェスタンレッドシダー辺材部分、 プレーナー面、刷毛塗り、3回塗り)	000 クリアー	9.0YR	5.4	6.1
	006 ライトオーク	5.2YR	3.8	4.8
	009 ダークオーク	4.3YR	3.2	5.1
	010 ウォールナット	3.9YR	2.9	2.5
	102 チャコールブラウン	6.1YR	2.1	2.5
	020 エボニー	6.1YR	2.5	0.8
	023 ドリフトウッド e	9.1YR	3.9	1.6
	236 スモーキーライト	6.6YR	4.0	5.3
	030 オパールホワイト	8.8YR	6.9	2.8
	045 マホガニー	1.2YR	2.3	4.5
	077 ナチュラル	5.9YR	4.3	7.2
	085 チーク	3.2YR	3.5	5.2

以上

