

塗装仕様

水性フローア

Glitsa® Acryl Parketlak

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（＃180～＃240）。
- ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面を

※必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

水性フローア（クリアー） 1回塗り 80～90g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

3. 乾燥

約4時間（20℃ 相対湿度65%）

- ・しっかりと乾燥させる（拭き取り不要）

4. サンディング

下塗り乾燥後、必要に応じて表面を軽くサンディング（＃320～＃400）

- ・毛羽立ちを除去する

5. 上塗り

水性フローア（クリアー） 1回塗り 80～90g/m²

- ・塗装前に良く攪拌する
- ・木目に沿って伸ばすように塗装（刷毛塗り）

合計2回塗り

※水が掛かりやすい場所には3回塗りをお薦めします。

※着色する場合には下塗りにセトールBLデコールを塗装してください。

下塗り：セトールBLデコール x 1～2回塗り 上塗り：水性フローア x 1～2回塗り

（合計3回塗りとなる仕様をお薦め致します。）



総代理店/総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第三部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル2F

TEL: 03-5563-8267 FAX: 03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>